MATHIOS REFRACTORIES S.A.

Produktspezifikationen

Handgefertigtes Steinfurnier

Produktauswahl	**Highland Blend**
Allgemeine Informationen:	**Hergestellte Steinfurniere für Innen- und Außenbereich**
Komposition:	**Zementbasierter Verbundwerkstoff mit geringer Dichte (LW)**
Family:	**Mathios Stone**
Farbvielfalt:	**Cream, Gold, Amber, Rusty, Earth, Silver**
Shape:	**Rechteckig**
Approximate Dimensions (cm):	
Flach (Höhe/Länge/Dicke)	**H=20, L=50, D=3-3,5**
Ecke (Höhe/Länge A/Länge B/Dicke)	**H=20, L.a=14 L.b=26, D=3,5 cm**
Ungefähres Gewicht:	
Flach (kg/m^2)	**~ 40**
Ecke (kg/m)	**~ 12,5**
Kleber (kg/m^2)	**8~ 10**
Fugenmörtel (kg/m^2)	**0**
ENDGÜLTIGE EIGENSCHAFTEN	
Bruttotrockendichte (kg/m^3) (EN 772-13):	**1420 (±7%)**
Druckfestigkeit (N/mm^2) (EN 772-1):	**25**
Biegefestigkeit (MPa) (EN 12372):	**4**
Frostbeständigkeit nach 56 Zyklen (EN 12371):	**Klasse 0 (56 Zyklen)**
Average Moisture absorption (EN 13755):	**14% (±1%)**
VOC Emissions (NF EN ISO 16000-3, NF ISO 16000-6 , NF EN ISO 16000-9, NF EN ISO 16000-11):	**A+**
Installationsanleitung:	**Bitte fragen Sie nach der neuesten Version der Installationsanleitung**
Reaktion auf Feuer:	**Euroclass A1**

Bei den oben genannten Daten handelt es sich um typische Durchschnittswerte, die gemäß anerkannten europäischen Normen ermittelt wurden und normalen Herstellungsschwankungen unterliegen. Sie stellen keine verbindlichen Spezifikationen dar. Alle bisher veröffentlichten Produktinformationen werden durch die hier genannten Werte ersetzt und verlieren damit ihre Gültigkeit.

Revision: 6 / Dateum: 23.05.2023

TÜV AUSTRIA HELLAS
EN ISO 9001:2015
No. 011610005343

Contact information: +30 210 49 13 502, +30 210 42 57 310, fax: +30 210 49 03 949, e-mail: mathios@mathios.gr

Für weitere Informationen und Anwendungshinweise kontaktieren Sie uns bitte.